

REMICURE-CR بر روی بتن تازه ریخته شده پس از پرداخت نهایی سطح و هنگامی که آب سطحی موجود بر روی بتن تبخیر شده ، استفاده می شود.

سطوح قائم و زیر سطوح افقی:
برای بتن قالب برداری شده سطح بتن دیوارها و زیر سقف ها را با پاشش آب اشباع نموده و پس از این که آب موجود بر سطح تبخیر شد (در حالی که سطح هنوز کمی تر است) REMICURE-CR با اسپری بر روی سطح با میزان مصرف توصیه شده ، اعمال می گردد.
در صورت اعمال بر روی آب موجود بر سطح ، سطح بتن ناهموار خواهد شد.

توصیه های ویژه :

این محصول قابل اشتعال بوده و دمای اشتعال آن 39 درجه سانتیگراد می باشد.
هر گونه آلودگی بر روی پوست توسط این محصول باید با آب و صابون برطرف گردد.

REMICURE-CR افزودنی عمل آورنده بتن مطابق با : ASTM-309 , AASHTO M-148

تعریف :

این محصول یک افزودنی عمل آوری بتن بر پایه کلرینیتد رابر است که در حالت خشک به عنوان آب بند کننده ، سخت کننده سطح و ضد گرد و غبار برای بتن تازه ریخته شده استفاده می گردد. CR ترکیبی از رابر کلردار شده و اصلاح کننده محلول است که به سرعت خشک شده و خواص مکانیکی و شیمیایی بتن را بهبود می بخشد.

مصارف :

به عنوان ماده عمل آوری ، آب بند و ضد گرد و غبار در:
 ▪ کف گاراژها و پارکینگ ها
 ▪ برج ها ، دیوارهای حائل و . .
 ▪ دال های کف
 ▪ سازه های آبی
 ▪ قطعات پیش ساخته
 ▪ پلاسترهای پایه سیمانی و کارهای ترمیمی
 ▪ به عنوان پوشش محافظ برای بهبود مقاومت های شیمیایی بر روی بتن تازه و قدیمی

خواص و مزایا :

- اعمال آسان با قلم مو ، غلتک و اسپری
- خشک شدن سریع و تشکیل لایه
- بهبود هیدراسیون سیمان در بتن
- کاهش ریسک ایجاد ترک های سطحی
- تشکیل یک لایه سخت
- ماده چند منظوره : عمل آورنده ، آب بند کننده ، سخت کننده سطح و ضد گرد و غبار
- مقاوم در برابر UV
- چسبندگی خوب به اکثر لایه ها
- افزایش دوام و حفاظت از میلگردهای فولادی

جدول خواص :

ظاهر	بی رنگ
دانسیته	$0/85 \pm 0/05 \text{ g/cm}^3$
مقدار کلراید	ندارد
چسبندگی به بتن	خوب
مقاومت در برابر شرایط جوی	خیلی خوب
میزان مصرف	$5 - 7 \text{ m}^2/\text{L}$
نقطه اشتعال	39 درجه سانتیگراد
انبارش	به مدت 12 ماه در بسته بندی اولیه به دور از تابش مستقیم آفتاب در دمای بین 10 تا 25 درجه سانتیگراد

دستورالعمل مصرف :

این محصول پیش از استفاده می بایست خوب مخلوط شود.
سطوح افقی :