

سطوح جاذب باید مرطوب شده و یا پرایمر زنی شوند. سطوح صاف و صیقلی باید مضرس شده و پرایمر زنی شوند.

اختلاط:

- SOLOFLEX - T را باید با آب آشامیدنی مخلوط نمایید تا زمانی که یک ملات چسبنده یکدست و بدون کلوخه بدست آید.
- به ازای هر 25 kg پودر 7 لیتر آب مورد نیاز است. (یا 3/55kg پودر برای هر لیتر آب)
- پس از اختلاط پودر و آب، 3 دقیقه مخلوط را به حال خود بگذارید و پس از طی این مدت عمل اختلاط را تکرار نمایید.
- در هر مرحله به اندازه مصرف یک ساعت مواد تهیه کنید.

روش اجرا :

- چسب آماده باید بطوریکه نواخت بوسیله ماله و یا لیسه شانه ای مناسب اعمال شود.
- کاشیها باید با اعمال فشار ملایم تثبیت شوند.
- کاشیکاری استخرهای شنا باید با دقت بالا و بدون منفذ و فضای خالی اجرا شود.

میزان مصرف :

ضخامت اعمال به ابعاد شانه های ماله بستگی دارد:

10	8	6	ضخامت شانه (mm)
3/7	3/1	2/3	میزان مصرف (Kg/m ²)

نکات ایمنی:

SOLOFLEX - T شامل مواد سیمانی است و باعث فعالیت های قلیایی میشود. بنابراین: از تماس آن با پوست و چشم اجتناب شود. در صورت تماس با پوست یا چشم محل را با آب فراوان شستشو دهید. در صورت تماس با چشم سریعاً به پزشک مراجعه شود.

SOLOFLEX - T

چسب کاشی انعطاف پذیر

تعریف:

SOLOFLEX - T یک چسب لایه نازک با کیفیت بالا بر پایه سیمان اصلاح شده با پلیمر میباشد که مطابق با استاندارد EN 1204 فرموله شده است. این چسب در برابر آب و سیکل ذوب و یخبندان مقاوم است. SOLOFLEX - T بادوام و بسیار کارپذیر است و روی کف و دیوار قابل اعمال میباشد.

موارد مصرف:

- چسباندن سرامیک (حتی سفال های لعابدار نازک)، موزاییک، آجرهای لعابدار، سنگ های طبیعی، سنگ مرمر و آجرهای نما.
- مناسب جهت اعمال بر کلیه سطوح براساس DIN 18 157 از جمله مصالح بنایی، سطوح آجری، پلاستر، فوم بتن، دال های بتنی و گچی و سیستم های گرمایش کفی.
- مناسب برای اعمال به عنوان چسب برای تخته های سبک ساخته شده از پوشال، پلاستر گچی، گچ الیافی و یا پلی استایرن اکسترود شده.
- مناسب جهت چسباندن کاشی در استخرها خصوصاً بر روی سیستم های آببند کننده AQUAFIN

جدول خواص :

پایه	ماسه ، سیمان و پلیمر
رنگ	سفید، خاکستری سیمانی
دانسیته بالک	حدوداً 1/37 Kg/Lit
دمای اعمال	+5°C تا +25°C
زمان ماندگاری پس از اختلاط	1 ساعت
میزان مصرف	2/ 3kg با ماله دندانۀ 6mm دار 3/1kg با ماله دندانۀ 8 mm دار 3/7kg با ماله دندانۀ 10 mm دار
Open time	15 دقیقه
بندکشی پس از بسته بندی	24 ساعت
قابلیت تردد پس از	25 کیلوگرمی
	12 ساعت
نسبت اختلاط	هر 25 Kg پودر با لیتر آب
تمیز کاری	شستشو با آب بلافاصله پس از اعمال
انبار داری	12 ماه (در بسته بندی اصلی در محیط خشک)

* مقادیر برای دمای °C 20 و رطوبت نسبی 65% می باشد.

دستورالعمل مصرف :

آماده سازی سطح:

سطح باید نمناک بوده و قابلیت پذیرش بار را داشته باشد. ضمناً عاری از آلودگی ذرات ماسه، گریس و یا هر نوع آلودگی دیگری باشد. سطح باید با الزامات استاندارد DIN 18157 مطابقت داشته باشد.