

دستورالعمل مصرف :

آماده سازی سطح:
جهت حصول بند کشی کامل و تثبیت کاشی ها، به منظور جلوگیری از باقی ماندن رطوبت حاصل از تبخیر و یکنواختی در رنگ ، ملات نصب کاشی باید به حد کافی خشک باشد. چنانچه از یک چسب پایه سیمانی مخصوص استفاده شده باشد، بند کشی بسته به نوع چسب بعد از 2 الی 72 ساعت اجرا شود. در صورت اعمال کاشی های جاذب بر سطح کاملاً خشک و خصوصاً دردمای بالا مرطوب نمودن درزها توصیه میشود. درزها از گرد و خاک یا هر ماده ای که بر میزان چسبندگی تأثیر منفی می گذارد باید پاکسازی شود.

اختلاط:

پودر را با آب تمیز با استفاده از یک مخلوط کن مناسب با سرعت 300 - 500 rpm مخلوط نمایید تا همگن شود (1 تا 1.1 kg آب ، بسته به غلظت مورد نیاز، با 5 کیلوگرم از DEKOGROUT مخلوط شود). به مدت 4 دقیقه مخلوط را به حالت سکون بگذارید و پس از این مدت عمل اختلاط را تکرار کنید جهت ممانعت از تغییر رنگ، نسبت اختلاط را ثابت نگهدارید.

روش اعمال :

ملات را با یک لیسه مناسب پخش کنید بهنگام پخش کردن فشار مناسبی اعمال کنید که از نفوذ ملات به داخل درزها مطمئن شوید. منتظر بمانید تا ملات کمی سفت تر شود. سپس اضافات ملات را به کمک یک اسفنج مرطوب بردارید.

نکات مهم :

جهت تأمین یک کار صحیح ، مهم است که طبق دستورالعمل ها اقدام شود. بویژه انتخاب زمان مناسب برای پاک کردن سطوح آلوده با استفاده از اسفنج تر اهمیت دارد. اگر این کار خیلی زود انجام شود، ممکن است مقداری از گروت از درز بیرون کشیده شود. اگر دیر اقدام شود ممکن است به سطح کاشی آسیب وارد شود. کاشی های بسیار جاذب به طور جبران ناپذیری با گروت لک میشوند لذا قبل از آن باید از یک محصول مناسب استفاده شود.

حتماً جهت اختلاط و تمیزکاری از آب تمیز استفاده شود. زمانی که ملات در حال سخت شدن است نباید هیچگونه آبی به آن اضافه شود چرا که بر روی رنگ و ویژگی های مقاومتی نهایی تأثیر می گذارد.

درزهایی که با ملات تازه پر شده اند باید تا زمان خشک شدن از حرارت، باد، باران و یخبندان محافظت شوند. در شرایط تبخیر سریع، زیر نور مستقیم خورشید، سطح گروت را با ورق پلی اتیلن پوشش داده و با گروت را در چندین مرحله مرطوب نمایید تا از خشک شدن فوری آن جلوگیری شود.

DEKOGROUT 2-12 mm

گروت و ملات بند کشی منعطف آنتی باکتریال پایه سیمانی (مطابق استاندارد EN 13888-CG2WA) :

تعریف :

این محصول یک گروت انعطاف پذیر ویژه است که به سرعت سخت می شود و برای درزهایی با عرض mm (2 تا 12) استفاده می شود.

مصارف :

جهت منظور درزگیری و اصلاح سنگ نماهای سفالین (چینی)، موزائیک های شیشه ای و آجری، سنگهای طبیعی

حورد استفاده برای بندکشی کفهای سرامیکی، دیوارهای آجری، در ابعاد مختلف در مصارف داخلی و خارجی. -پیعنوان گروت و ملات بندکشی در حمام، تراس، بالکن، پیشخوان، نما، استخر، و سیستمهای دارای گرمایش کفی و دیواری

خواص و مزایا :

- حسبتمک
- مقاومت مکانیکی و سایشی بالا
- دارای خواص آنتی باکتریال
- مقاوم در برابر سیکلهای یخ و ذوب
- مقاوم در برابر سایش و گرد سیلیس
- غیر قابل اشتعال
- حورد استفاده برای سطوح داخلی و خارجی و مغروق در آب
- اصلاح شده با مواد پلیمری
- جری درزهای با پهنای 2 تا 12 میلیمتر
- امعال آسان
- منااسب سطوح گرمایش دیواری و کفی
- ظاهری زیبا در رنگ های متنوع

جدول خواص :

سیمان، ذرات معدنی و افزودنی های خاص	پایه
سفید و سایر رنگها بنا به سفارش مشتری	رنگ
+5°C تا +30 ° c	دمای اعمال / سطح
30 دقیقه	زمان ماندگاری پس از اختلاط
kg 20	بسته بندی
2-12 mm	پهنای درز
پس از 24 ساعت	قابلیت تردد
پس از 3 روز	قابلیت بارگذاری
≈ 1/2 kg/dm ³	دانسیته پودر
≈ 2 kg/dm ³	دانسیته مخلوط
مطلوب	مقاومت در برابر رطوبت
21 درصد از پودر	آب مورد نیاز جهت اختلاط
18 ماه (در بسته بندی اصلی در محیط خنک و خشک)	انبارش